

EMBLEM Solvent Magic Grip Clear Neo III

EMBLEM Solvent Magic Grip Clear Neo III basiert auf einem transparentem Polyester Film. Durch seinen Magic Kleber haftet der Film auf glatten Oberflächen, ist einfach anzubringen und rückstandsfrei wieder abzulösen. Typische Anwendungen sind kurzfristige Wechselwerbungen am POS und Innen-Dekorationen.

Matchcode:	SOMAGRICLN3
Material:	beschichteter Polyester Film
Oberfläche:	glänzend
Farbe:	transparent
Dicke:	125 $\mu\text{m} \pm 10$
Gewicht:	160 $\text{g/m}^2 \pm 10$
Abdeckung:	PET Film, transluzent, 50 μm
Verarbeitungstemperatur:	ab 10 °C
Standard Rollenbreiten:	1370 mm
Standard Rollenlänge:	30 m
Haltbarkeit:	Anwendung im Innenbereich, bis zu 12 Monate
Lagerung:	kühl und trocken bei 15-25 °C, 50 % rel. Feuchte
Lagerfähigkeit:	12 Monate in der Originalverpackung

GEEIGNETE TINTEN:

EcoSolvent:	ja	UV:	ja
Solvent:	ja	Latex:	ja

Unterschiedliche Drucker, Tinten, Auflösungen und Druckqualitäten führen zu einer Vielzahl von Druckparametern. Dazu kommen unterschiedliche Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung der Materialien. Dadurch ist es nicht möglich, genaue Angaben hinsichtlich Trocknungszeiten und maximale Tintenaufnahme zu machen. Wir empfehlen daher, eigene Tests vorzunehmen, um die gewünschten Ergebnisse sicherzustellen. Unsere Angaben begründen keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften. Haftung und Schadenersatzansprüche sind auf die Höhe des Produktwerts beschränkt. Darüber hinaus gehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

EMBLEM Solvent Magic Grip Clear Neo III

Beschreibung:

EMBLEM Solvent Magic Grip Clear Neo III basiert auf einem transparentem Polyester Film mit einer glänzenden Beschichtung, die mit handelsüblichen EcoSolvent-, Solvent-, Latex- und UVC-Tinten bedruckt werden kann. Hinter dem Film liegende Objekte werden auf Grund seiner Klarheit sehr scharft dargestellt. Durch die innovative Magic Kleber Technologie haftet das EMBLEM Solvent Magic Grip Clear Neo III an glatten Flächen wie Glas. Der Film lässt sich einfach anbringen und kann weiterhin repositioniert und rückstandsfrei abgelöst werden.

Verarbeitung:

Der Film haftet nur auf glatten, planen oder zylindrischen Oberflächen wie z.B. Fensterglas. Der zu beklebende Untergrund muss sorgfältig von Schmutz, Staub, Fett, etc. gereinigt sein. Eine Verträglichkeitsprobe zwischen Film und Untergrund wird empfohlen. Sollte die Haftfläche durch Staub verschmutzt sein, kann diese mit klarem Wasser vorsichtig gesäubert werden.

Beim Anbringen kann der Liner zum Schutz des Druckes zwischen Druck und Rakel gelegt werden.

Zur blasenfreien Verklebung kann der Untergrund mit etwas klarem Wasser eingesprüht werden. Dieses muss im Anschluss sorgfältig herausgerakelt werden. Veränderungen in der Transparenz nach der Nassverklebung können bis zu 48 Stunden andauern.

Zur Vermeidung von Fingerabdrücken wird die Verwendung von Baumwollhandschuhen empfohlen.

Anwendungen:

Typische Anwendungen sind kurzfristige Wechselwerbungen am POS, in Schaufenstern, oder Innen-Dekorationen.